
ENSEMBLE DES PARE-VAPEURS

SALOLA ENVIRONNEMENT
Ensemble, construisons demain

SOLUTION SYSTÈME – PRODUITS ASSOCIÉS PARE-VAPEUR ADHÉSIF ACCESSOIRES – ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Caractéristiques	AEROVAP SD2	AEROVAP SD18+	AEROVAP SD18 R	AEROVAP SD100	AEROVAP SD150	AEROVAP SD1500 TAPE	AEROVAP SD4000	AEROVAP REFLEX	AEROVAP B	AEROVAP HYGRO ONE	AEROVAP HYGROMAX
Visuel											
Certifications	-	DTU 45.10 DTU 45.11 DTU 31.2	DTU 45.10 DTU 31.2	DTU 45.10 DTU 45.11 DTU 31.2	DTU 45.10 DTU 45.11 DTU 31.2	DTU série 43 DTU 31.2	DTU série 43 DTU 31.2	DTU 45.10 DTU 45.11 DTU 31.2	DTU 45.10 DTU 45.11 DTU 31.2	Avis Technique en cours (murs et combles)	Avis Technique en cours (murs et combles)
Structure	PP spunbond + film PP	PP spunbond + film PP	PP spunbond + film PP recyclés	PP spunbond + film PP	Film PE	PP + Film PE + adhésif AC	PES + PE + Aluminium	PP + PE + Aluminium + grille de renfort PP	Film PE résistant feu	PP + PE	PP + PE + grille de renfort PP
Couleur	Blanc cassé / marquage violet	Blanc / marquage mauve	Blanc / marquage orange	Blanc / marquage mauve	Blanc	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Noir	Blanc / marquage mauve	Blanc / marquage mauve
Dimensions	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m	3 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m
Conditionnement	30 rlx / palette	30 rlx / palette 20 rlx / palette	30 rlx / palette 20 rlx / palette	30 rlx / palette	39 rlx / palette	30 rlx / palette	50 rlx / palette	30 rlx / palette 20 rlx / palette	30 rlx / palette 20 rlx / palette	25 rlx / palette	30 rlx / palette 20 rlx / palette
Poids unitaire	10,2 kg	8,25 kg 16,50 kg	8 kg 15,50 kg	8,25 kg	27 kg	14,6 kg	9,5 kg	11,25 kg 23 kg	16,75 kg 33,5 kg	6,5 kg	9,80 kg
Grammage / masse surfacique	105 g/m²	115 g/m²	100 g/m²	170 g/m²	185 g/m²	160 g/m²	125 g/m²	150 g/m²	210 g/m²	85 g/m²	110 g/m²
Résistance à la traction -Sens longitudinal -Sens transversal	160 N/50mm (±40) 115 N/50mm (±15)	120 N/50mm (±20) 100 N/50mm (±10)	140 N/50mm (160/240) 100 N/50mm (135/205)	170 N/50mm (±40) 150 N/50mm (±40)	190 N/50mm 180 N/50mm	› 550 N/50mm › 500 N/50mm	› 165 N/50mm › 165 N/50mm	400 N/50mm (300/470) 400 N/50mm (300/470)	≥ 100 N/50mm ≥ 100 N/50mm	160 N/50 mm (±40) 130 N/50 mm (±30)	350 N/50 mm 280 N/50 mm
Allongement - Sens longitudinal - Sens transversal	65 % (60/115) 65 % (60/140)	40 % (±20) 40 % (±30)	40 % (65/110) 40 % (81/105)	≤ 90 % ≤ 90 %	› 300 % › 450 %	› 20 % › 15 %	› 50 % › 50 %	15 % (±5) 18 % (±5)	› 500 % › 500 %	90 % (±30) 90 % (±30)	20 % 20 %
Résistance à la déchirure au clou - Sens longitudinal - Sens transversal	100 N (60/140) 130 N (60/170)	175 N (±40) 160 N (±40)	80 N (±20) 120 N (±20)	150 N (±40) 160 N (±40)	105 N 110 N	› 250 N › 250 N	› 50 N › 50 N	405 N (300/500) 430 N (300/500)	› 70 N › 65 N	120 N (±40) 120 N (±40)	250 N 270 N
Typologie valeur Sd	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Variable	Variable
Épaisseur d'air équivalente à la diffusion Sd	› 2 m	≥ 20 m (±2)	18 m (-3/+5)	≥ 100 m	≥ 100 m	≥ 1500 m	4000 m	130 m (±40)	› 90 m	0,5 - 25 m	0,5 - 100 m
Résistance à la pénétration d'eau	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Classement au feu	E	E	E	E	F	E	E	F	B-s1, d0	E	E
Résistance à la température	-40 à +80 °C	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C	-40 à +80 °C	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C	-40 à +80 °C	-20 à +80 °C
Descriptif	Membrane frein-vapeur Sd 2m (sarking notamment)	Membrane pare-vapeur Sd 20 m	Membrane pare-vapeur Sd 18m fabriquée à partir de matières recyclées	Membrane pare-vapeur Sd 100m (notamment zone très froide)	Membrane pare-vapeur Sd 100m en polyéthylène	Membrane pare-vapeur Sd 1500m adhésive sur toute sa surface (toitures plates, locaux très humides)	Membrane pare-vapeur Sd 4000m (toitures plates, locaux humides)	Membrane pare-vapeur Sd 130m renforcée et aluminisée (améliore le confort d'hiver)	Membrane pare-vapeur Sd >90 noire EUROCLASS B-S1 d0 (Batiments ERP notamment)	Membrane frein-vapeur hygrovariable Sd 0,5m à 25m, en fonction de l'humidité relativ (HR).	Membrane frein-vapeur hygrovariable renforcée Sd 0,5m à 100m, en fonction de l'humidité relative (HR).