







SALOLA ENVIRONNEMENT
Ensemble, construisons demain

DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Gamme écrans sous-toitures

SOLUTION SYSTÈME PRODUITS ASSOCIÉS SOUS-TOITURE CLOS&CIR ACCESSOIRES COUVERTURE

www.salola.fr

Caractéristiques	AEROMAX R2 150	AEROMAX R2 PREMIUM	AEROMAX MONO R2 170	AEROMAX R2 ALU	AEROMAX EXTRÊME 2BA	AEROMAX EXTRA 900BA	AEROMAX R3 STRONG	AEROMETAL
Visuel								
Certifications	QB 25 / FDES INIES	QB25 / QB38	QB 25 / Test grêle	-	-	ETN ALPES CONTROLE	QB 25 / QB 38 FDES INIES	Test acoustique affaiblissement 9dB
Technologie	Microporeux	Microporeux	Monolithique	Microporeux	Monolithique	Monolithique	Microporeux	Microporeux
Structure	3 couches PP	3 couches PP bi-composant	3 couches : PP + film monolithique	complexe PP + film aluminium	PES + TPU résistant UV et feu	Complexe PP + polymère monolithique	3 couches PP + grille de renfort	PP + Polyoléfines
Couleur	Noir / marquage gris clair	Noir / marquage gris clair	Anthracite / marquage blanc	Aluminium	Noir / marquage gris clair	Noir / marquage gris clair	Noir / marquage gris clair	Noir
Dimensions	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m 3 x 50 m	1,50 x 25 m
Conditionnement	36 rlx / palette	30 rlx / palette	36 rlx / palette	20 rlx / palette	30 rlx / palette	16 rlx / palette	36 rlx / palette 20 rlx / palette	8 rlx / palette
Poids unitaire	10,87 kg	12,38 kg	13,8 kg	11,5 kg	14,1 kg	21 kg	11,25 kg	17,3 kg
Version double bande adhésive	Oui	Oui	Non	Oui (uniquement)	Oui (uniquement)	Oui (uniquement)	Oui	Oui (uniquement)
Grammage / masse surfacique	145 g/m²	165 g/m²	170 g/m²	150 g/m²	200 g/m²	270 g/m²	150 g/m²	490 g/m²
Résistance à la traction -Sens ligitudinal -Sens transversal	305 N/50 mm 225 N/50 mm	350 N/50 mm 240 N/50 mm	350 N/50 mm 245 N/50 mm	315 N/50 mm 220 N/50 mm	340 N/50 mm 240 N/50 mm	480 N/50 mm 370 N/50 mm	430 N/50 mm 380 N/50 mm	320 N/50 mm 200 N/50 mm
Allongement - Sens longitudinal - Sens transversal	35-90 % 50-100 %	70 % 90 %	50-80 % 70-100 %	60 % 70 %	50 % 70 %	60 % 80 %	10-20 % 10-20 %	70 % 100 %
Résistance à la déchirure au clou - Sens longitudinal - Sens transversal	165 N 220 N	230 N 300 N	220 N 250 N	180 N 220 N	210 N 300 N	450 N 550 N	320 N 340 N	210 N 270 N
Valeur Sd	0,02 m	< 0,1 m	0,06 m	0,05 m	0,13 m	0,07 m	0,02 m	0,02 m
Haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résistance à la pénétration d'eau	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Classement au feu	E	E	E	E	B-s1, d0	E	E	E
Résistance à la température	-40 à +80 °C	-40 à +80 °C	-40 à +80 °C	-40 à +100 °C	-40 à +120 °C	-40 à +80 °C	-40 à +80 °C	-40 à +100 °C
Résistance à la grêle	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Stabilité aux UV	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	5000H (6 mois)	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)	1000H (3 mois)
Exposition aux intempéries	8 jours	8 jours	8 jours	8 jours	8 jours	8 jours	8 jours	8 jours
Descriptif	R2 standard : entraxe entre chevrons 60cm	R2 premium: entraxe entre chrevrons 60 cm	Technologie monolithique : durabilité accrue et résistance grêle	Membrane réfléchissante : améliore le confort d'été	Haute tenue en T° : adapté pour les panneaux photovoltaïques	Compatible pose entre 900 et 1500m d'altitude (climat de montagne)	R3 renforcé : entraxe entre chevrons 90cm	Pour toiture métallique Confort accoustique amélioré